



the future is safer with altro



Altro Reliance™

Počet farieb	27		
Druh podlahovej krytiny		EN 13845/ EN 13553	protišmyková podlaha
Klasifikácia pre použitie		EN 685	34 & 43
Odolnosť proti šmyku		PTV EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 40 ESf DS R10
Hrúbka		EN 428	2,5 mm
Nosná vrstva		EN 429	2,5 mm
Ohybnosť		EN 435	vyhovuje
Plošná hmotnosť		EN 430	3,3 kg/m ²
Rozmery roľky		EN 426	2 m x 20.00 m = 40 m ²
Farebná stálosť		EN 20105-B02	≥6
Akustická izolácia		ISO 140-8	7 dB
Odolnosť proti oteru, strata hrúbky		EN13845	≤10% úbytok po 50000 cykloch
Zostávajúci odťah		EN 433	≤ 0.10mm
Horľavosť		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	trieda Bfl-s1 ≥8kW/m ² vyhovuje
Odolnosť proti chemikáliám		EN 423	dobrá
Pre zaťaženie kolieskami		EN 425	vyhovuje
Podlahové vykurovanie		EN 12667	vhodná
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV antistatická
VOC Emisie		prEN 15052 Sekcia 01350 AgBB/DiBt	spĺňa