
























	Štandard	Výsledok
 Rozmer		Vid' samostatnú tabuľku
 Hrúbka		2,5 mm
 Nášľapná vrstva		0,55 mm
 K Guard+ (PU) povrchová ochrana		Áno
 Záruka	Lahký priemysel Komerčné Súkromné	10 rokov 12 rokov 15 rokov
 Skosená hrana		Nie
 Typ podlahovej krytiny	EN 649	Heterogénne PVC
 Klasifikácia	EN 685 EN 685 EN 685	43: Lahký priemysel - mierne 34: Komerčné - bežné 23: Súkromné - ťažké
 Horľavosť	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{fl} -s1 Vyhovuje Vyhovuje
 Odolnosť proti zafarbeniu	EN 423	Trieda 0
 Svetelná stálosť	EN ISO 105-B02	≥6
 Odolnosť proti oteru	EN 660-2	Skupina T
 Rozmerová stálosť	EN 434	≤ 0.25%
 Akustická izolácia	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 2 db
 Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	Vyhovuje
 Zostávajúci odtlačok	EN 433	≤ 0.1mm
 Pre zaťaženie kolieskami	EN 425	Vyhovuje
 Hmotnosť	EN 430	4090 g/m ²
 Podlahové vykurovanie	ISO 8302	0,0120 m ² K/W Vhodné pre podlahové kúrenie. Max 27 °C
 Odolnosť proti šmyku	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	Vid' samostatnú tabuľku Vid' samostatnú tabuľku DS
 VOC emisie	NF EN ISO 1600	A+ (<250µg/m ²)
 Lepidlá	Univerzálne Akrylové Epoxydové Vysokoteplotné Citlivé na tlak	Áno Áno Áno Áno
 Recyklácia		Vhodné

Produkt	Rozmer (mm)	Odolnosť proti šmyku	
		DIN 51130	DIN 51097
MLC01	406,4 x 406,4	R9	A
MLC07	406,4 x 406,4	R10	B
MLC08	406,4 x 406,4	R10	B
MS1	304,8 x 304,8	R10	C
MS2	304,8 x 304,8	R10	C
MS3	304,8 x 304,8	R10	C
MS4	304,8 x 304,8	R10	C
MS5	304,8 x 304,8	R10	C
MX92	304,8 x 304,8	R10	C
MX93	304,8 x 304,8	R10	C
MX95	304,8 x 304,8	R10	C
MX97	304,8 x 304,8	R10	C
MX98	304,8 x 304,8	R10	C

Pre viac informácií:

Tel.: 02/45524815

Email: verix@verix.sk

Web: www.verix.sk

